


# TECHNISCHE DATEN

## KÄHR'S LUXURY TILES

### LOOSE LAY WOOD UND STONE



**Loose Lay Stone** 500 x 500 x 5,0 x 0,5 mm  
2,5 m<sup>2</sup>/Paket






**Loose Lay Wood** 228,6 x 1219 x 5,0 x 0,5 mm  
1,95 m<sup>2</sup>/Paket

#### PRODUKT












Loose Lay LVT	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/32



#### SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24337	5,0 mm
Gewicht		EN ISO 24342	9,7 kg/m <sup>2</sup>
Nutzschicht		EN ISO 24346	0,5 mm

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluft-zertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	 EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	 EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
Dimensionsstabilität	 EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektrostatisches Verhalten	 EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	 EN 660-2	< 2,0 mm <sup>3</sup> (Group T)
Chemikalienbeständigkeit	 EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Wärmedurchlasswiderstand	 EN 12664:2001	0,013 m <sup>2</sup> K/W
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet
Fußbodenheizung		Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

